

Isolerslang 13F3, 155 C°

CHARACTERISTICS

Physical-chemical

- Continuous working temperatures: - 30 °C to + 155°C.
- Peak temperatures (short periods): +200°C.
- Good resistance to oils and usual chemical atmospheres.
- Compatible with most class F impregnation varnishes.
- Very high flexibility.

Electrical

- Dielectric strength: 13F3 : 3 kV.
13FUV4 : 4 kV

Teknisk data

Egenskap	Testnorm	Värde	Enhet
----------	----------	-------	-------

Angivna värden är baserade på tillverkarens egna uppgifter och lämnas utan förbindelse."