

Pappersbakelit rör

Lindade rör tillverkade av fenolimpregnerat papper. Uppfyller Hp 2065 enligt DIN 7735 och PFCP21 enl. EN61212.

Teknisk data

Egenskap	Testnorm	Värde	Enhet
Mekaniska			
Densitet	ISO 1183/A	1.15	g/cm ³
Böjhållfasthet vinkelrätt	ISO 178	130	N/mm ²
Tryckhållfasthet axiellt	ISO 604	140	N/mm ²
Kohesion mellan lager	EN 61212-2	150	Nmm ²
Vattenupptagning	ISO 62/1	4.5	mg/cm ²
Termiska			
Temperaturindex	IEC 216	120	T.I
Elektriska			
Elektrisk genomslagshållfasthet vinkelrätt	IEC 243 -1	8.3	kV/mm
Elektrisk genomslagshållfasthet parallellt	IEC 243 -1	25	kV/25 mm
Isolationsmotstånd, id >8 alt. yel >10 mm	IEC 167	CTI 10	Mohm

Angivna värden är baserade på tillverkarens egna uppgifter och lämnas utan förbindelse."